
EMAC

Informations générales

SIRET

32326696500017

Responsable(s)

DIDIER CHAUFFAILLE

Adresse

BP 52

64130

MAULEON

France

Tél

0559288133

Fax

0559288142

<http://www.emac-caoutchouc.com>

c.punzano@emac.fr

Présentation

Activité détaillée

- Spécialiste des mélanges élastomères et caoutchouc techniques sur mesure
- Conçoit, développe des formulations et des procédés de mélangeage à base de caoutchouc et des polymères
- Reconnue pour son expertise dans tous les secteurs industriels (automobile, aéronautique, sécurité, BTP, Transport en commun, luxe, jouet, pharmaceutique, cosmétique, et bien d'autres)
- Pilote et participe à des programmes de recherche collaboratifs sur les nano matériaux, le recyclage et les biomatériaux

